

Produktinformation: TopOil High Solid

Für Möbelloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz.

Produktbeschreibung:

Osmo TopOil ist eine spezielle Öl-Wachs Kombination zur farblosen Behandlung von Möbelloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz.

Osmo TopOil ist auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien wie Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsaften, Milch, Wasser etc. gemäß DIN 68861-1A. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Holz-Möbelloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz (z.B. Küchenarbeitsplatten, Schreibtische, Regale etc.) im Innenbereich. Ebenfalls geeignet für Kork und OSB, Terrakotta und andere unglasierte Fliesen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Farbtöne:

Nr. 3058 farblos

Gebindegrößen:

0,5l

Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m² (bei unbehandeltem Holz ca. 12m²)

Sie haben vergrautes, rissiges Holz, einen unbekannten Altanstrich, einen alten Osmo Anstrich, geschliffen/gehobeltes Holz, genutetes/gehobeltes oder sägeraues Holz und möchten wissen, wie viel Farbe Sie benötigen? Informationen zur individuellen Berechnung Ihres Verbrauchs finden Sie auf unserer Homepage unter www.osmo.de.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnaubaa- und Candelilla-Wachs); Paraffine, bleifreie Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive; entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).

VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht (Dichte): 0,92 g/cm³

Viskosität: sämig/sahneartig

Geruch: schwach/mild (nach Pflanzenöl) nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt: 60°C nach DIN 53213

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Produktinformation: TopOil High Solid **Für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz.**

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein (max. 20% Holzfeuchte). Offenporige Anstriche reinigen bzw. leicht anschleifen. Lackanstriche entfernen (Osmo Abbeizer oder abschleifen). Oberfläche nach Bedarf feinkörnig nachschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Staub sorgfältig entfernen.

Verarbeitung:

Osmo TopOil ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen. Vor Gebrauch gut schütteln. Mit Naturhaarpinsel mit dichtem Borstenbesatz (Osmo Flächenstreicher), Osmo Mikrofaserrolle oder mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Über Nacht mindestens 8-10 Stunden trocknen lassen. Für eine gute Belüftung sorgen.

Zweiten Anstrich wie oben aufbringen. Wiederum mindestens 8-10 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Bei Auftrag mit dem Lappen 3-4 mal dünn auftragen.

Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, kann die Oberfläche durch Polieren mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (auch als Spray) aufpoliert werden.

Pflege und Instandhaltung: Oberflächen, die mit Osmo TopOil behandelt sind, können problemlos feucht gereinigt werden (Wasser mit Osmo Wisch-Fix Wischwasserzusatz), trocken nachwischen. Zum Entfernen hartnäckiger Flecken das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel einsetzen, welches gleichzeitig reinigt und regeneriert. Für eine gelegentliche Renovierung die gesäuberte Fläche dünn mit Osmo TopOil nachbehandeln.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei) oder Terpentinersatz.

Trockenzeit:

Ca. 8-10 Stunden (bei Normklima, 23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

Für dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer (z.B. Wengé, Merbau, Jatoba ...) empfehlen wir die Verwendung von Osmo Klarwachs.

Probeanstrich empfohlen.

Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. **Achtung:** Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!).

*Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 01/2011)*