



**Басейнова боя** за водо- и влагоустойчиви покрития върху бетон в плувни басейни, водохранилища и др. Устойчив на леки химически интервенции. Чрез боядисване. Разреждането с Verdünnung 202.

**Цветове:** 01 (бяло), 02 (средно сиво), 05 (средно сини), 06 (бежово), 16 (светло синьо), 31 (синьо-зелено, циан), 72 (светло зелено), 80 (теракот), 116 (тюркоазно зелено), RAL 7032 (чакълесто сиво).

Цвят 02 (средно сиво) не е на разположение в 25 кг контейнери!

**Приблизителен разход:** Бетон: 0,40 кг / m<sup>2</sup>, брой на слоевете: 2

| Art.-Nr.: | Цвят:     | Разфасовка: | Брой/Пал: | EAN:          |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 212303 01 | 01 (бяло) | 25 kg       | 24        | 9003830707546 |
| 212302 01 | 01 (бяло) | 5 kg        | 100       | 9003830707454 |
| 212301 01 | 01 (бяло) | 1 kg        | 330       | 9003830707355 |

## Описание / Употреба на материала

Боя, еднокомпонентна базирана на хлор-каучук (Chlorkautschukbasis).

Добра химическа устойчивост и водоустойчивост на боята, която е за прилагане върху бетон за плувни басейни и резервоари за битова вода, но не промишлени, особено съдържащи устройства за озониране, или хлориране. При високи нива на хлор или озон (вж. DIN 19643-2), съществува опасност от помътняване / избеляване. Ако се получи подобен ефект, може да е необходимо за целите на по-добър външен вид, да се опресни слоя боя. Не е за закрити плувни басейни, където пречистването на водата е чрез електролизна система.

## Свойства

Висока водоустойчивост и устойчивост на атмосферни влияния. Гладкото и твърдо покритие на боята не дава възможност за закрепване на мухъл, гъбички или водорасли и техния растеж, спомага за по-лесното им почистване. Варовик и други отлагания се отстраняват със специализираните почистващи разтвори.

## Цветове

В Agrosit-картел и в повечето RAL-Farbtönen.

## Съхранение

Добре затворена и оригинална разфасовка на сухо и хладно.

## Разход

Теоретично за 20 µm сухо покритие: 0,10 kg/m<sup>2</sup>;  
Практически за 20 µm сухо покритие: 0,15 kg/m<sup>2</sup>.

## Дебелина на слоя

На 20 µm сухо покритие, съответства 90 µm мокро.

## Тегло специфично

1,1 kg/l.

## Твърдо вещество

Vol. 22 % (DIN 53219) за светли тонове.

## Съхнене

По DIN 53150 за 20 µm сухо покритие при 23°C:

Степен на изсъхване 1: 75 Min;

Степен на изсъхване 4: 135 Min.

## Устойчивост

Слаби киселини и основи, разтвори на соли, минерални масла, хлорирани и озонирана вода в не промишлени басейни. Условно устойчив на прекомерни или директен контакт със слънцезащитни масла, това може да доведе до частично размиване или промяна на цвета.