

Capaver® Glasgewebe K



Декоративни тапети с класически дизайн (серия -K) от естествени суровини (стъклофибърни нишки), предназначени за полагане върху интериорни повърхности с възможност за постигане на ефектен, висококачествен резултат.

Описание на продукта

Предназначение:

Декоративните стенни покрития от серията Capaver, позволяват постигането на разнообразна визия за повърхности в помещения с различна функционалност. В зависимост от избора на десен, вид и цвят на финашното покритие, крайният резултат може да задоволи и най-претенциозния вкус. Предимство на системата е, че лесно може да се реновира, както и да се промени цвета на финашното покритие при последващи ремонти.

Характеристики:

- Осигуряват равномерна структура;
- Стъклофибърните влакна са обработени по системата Soft-Touch;
- Високо устойчиви на мокрене и гниене, безопасни за работа;
- Подсилват (армират) основата;
- Не променят размерите си;
- Подходящо решение за проблеми с микро пукнатини за интериорни повърхности;

Описание на материала:

Класическите десени на тапетите Capaver Glasgewebe (K), са изработени от специално подбрани минерални стъклофибърни нишки. Вплитането на стъклофибърните нишки по , гарантира здравината, устойчивостта на влага, специфичната визия и еластичност на тапетите, цялостната текстилна визия и толерантността към кожата при обработка. Използвани са стъклофибърни нишки с диаметър > 5µm, за да не могат да бъдат погълнати. Поради високото съдържание на стъклени частици, при работа без предпазни ръкавици при хора с чувствителна кожа е възможна появата на сърбеж, която изчезва след прекратяването на работата. След полагането на финашния слой на повърхността не остават „свободни“ стъклофибърни нишки или частици.

Модели:

Модел	Структура	Тегло m²	Размер на	Доклад
1100 K	Фина	135g	50 x ~ 1 m	
1132 K	Фина-средно фина	155g	50 x ~ 1 m	
1142 K	Фина-средно фина	110g	50 x ~ 1 m	
1152 K	Фина	145g	50 x ~ 1 m	
2120 K	Ленти - средна	180g	25 x ~ 1 m	
2165 K	Рибена кост - средна	195g	25 x ~ 1 m	-> <- 1,6 cm
2170 K	Едра	180g	25 x ~ 1 m	
2180 K	Двойна верига – едра	200g	25 x ~ 1 m	
2410 K	Средна	195g	25 x ~ 1 m	
2440 K	Диагонали – средна	175g	25 x ~ 1 m	-> <- 1,6 cm
2460 K	Диамант – средна	190g	25 x ~ 1 m	-> <- 9,2 cm
3185 K	Двойна верига – супер	240g	25 x ~ 1 m	



Опаковки: Съхранение: Технически параметри: Съпътстващи продукти:	Вижте таблицата, доставка за единични бройки – в кутия Да се съхранява на сухо ☐ Тегло на опаковката – вижте приложената таблица ☐ Capaver CapaColl GK ☐ Capaver Gewebegrundierung
Обработка	
Подходящи основи: Полагане:	Основата трябва да бъде здрава, суха, товароспособна, чиста и равна, без замърсяващи субстанции по повърхността. При това да се спазват изискванията на VOB, част C, DIN 18 366, абз. 3, както и нашата Техническа информация № 860. Долната температурна граница при преработката следва да бъде мин. +5° за въздуха и основата. Нанасяне на лепилото: Материалите включени в системата са оптимално съгласувани един с друг, задължително е за залепването на тапетите да се използва лепилото CapaColl GK. ☐ Дисперсионното лепило CapaColl GK е готово за употреба, водоразредимо с много добра способност за свързване. Нанася се равномерно с валик с дължина на косъма 18mm на площ 1-2 ширини (в зависимост от температурните условия на място). ☐ Внимание! CapaColl GK трябва да се разнася възможно най-равномерно, тъй като натрупването на голямо количество лепило на едно място под тапета, може да доведе до получаването на видим нежелан релеф. Полагане с машина: ☐ При полагане на CapaColl GK с машина за безвъздушно нанасяне са необходими поне 3-ма души ☐ При машинно полагане продуктът гарантира висока производителност ☐ Внимание! При машинно полагане продуктът в стандартната опаковка се разрежда с вода до 20% с вода в зависимост от условията в които се работи. ☐ Внимание! Продуктът трябва да се нанася на равномерен слой без да се натрупва прекалено голямо количество и да няма големи загуби от разпращаване или стичане. ☐ Повече информация за полагане на CapaColl GK с машина можете да намерите в Техническата информация на продукта №895 или в „Наръчник за машинно полагане“. Залепване на тапетите: За залепване на стъклофибърни тапети (с преплетени нишки във вид на текстил или с посипка то кварцов пясък) има 2 основни метода: Единият вариант е полагане на равномерен слой лепило върху повърхността която ще се декорира след което се поставят предварително разкроените листове тапет. Вторият метод е полагане на равномерен слой лепило върху тапета, след което той се закрепва върху повърхността която ще се декорира. Има няколко основни принципа, които важат и при двата метода на лепене: ☐ При моделите от серията Capaver страната която трябва да се залепи към основата е маркирана, стандартно върху вътрешната страна на рулото трябва да се положи финишното покритие. За не допускане на структуриразличия на една повърхност не се залепват парчета в различни посоки или с лицевата страна на вътре. ☐ Препоръчваме при много фините структури (1100K/VB/AA) след разкрояването да се обработят краищата на парчетата допълнително и при лепенето да се застъпват много внимателно, така че да не се получават големи видими ръбове. Внимание! Всички снадки трябва да се направят здраво, за целта може да е необходимо, в зависимост от посоката и вида на тавана или перваза, придвиждането на добавка от 5 – 10 см плюс нормалния размер за да има достатъчно резерв за оформяне на хоризонталния отрез след поставянето. ☐ Изключително важно е при разкрояването и поставянето на лентите от тапета да се съблюдава структурата на десена и да се подреждат отделните отрязъци така че да съвпадат хоризонтално, което ще улесни вертикалното подреждане и ще неутрализира възможността от поява на разминавания. ☐ След поставяне на тапетите, остатъците от въздух под тях трябва да се отстранят чрез внимателна обработка с пластмасова шпатула. При обработка на външни ъгли задължително трябва да се оставят поне 10см от тапета, които при обръщането да се свържат със следващия отрязък.

Система описание:

Натоварване	Финишно покритие	Брой слоеве	Степен гланц;	Устойчивост на мокро триене според EN 13300
Нормално	CapaTrend; Malerit E.L.F.; Sylitol Bio-Innenfarbe	2	MAT	Клас 3 устойчивост на мокро триене
Нормално-средно	CapaMaxx; MattLatex; CapaSilan;NespriSilan	2	MAT	Клас 2 устойчивост на мокро триене
	Indeko Plus	2	MAT	Клас 1 устойчивост на мокро триене
Средно - Високо	Amphibolin; Latex Samt 10;	2	Копри-нен мат	Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа
	SeidenLatex	2	Копри-нен гланц	Клас 2 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа
Високо	Premium Clean	2	Копри-нен мат	Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа
	Latex Satin 20; Latex 201 SG	2	Копри-нен гланц	Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа
	Latex Gloss 60;	2	Гланц	Клас 1 устойчивост на мокро триене - може да се почиства с дезинфектанти на водна основа
Екстремно	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	2	Копри-нен гланц	Клас 1 устойчивост на мокро триене - Заглаждаща способност, удароустойчив - Устойчивост на дезинфектанти; - Химическа устойчивост; Обеззаразяващ

Съхнене:

Съвети:

Преди нанасянето на финишното покритие залепените тапети трябва да изсъхнат

Преди напускане на завода стъклофибърните тапети се преглеждат щателно. Спорадични производствени дефекти са възможни, но те се обозначават на ръбовете на среза и са компенсирани със съответните допълнителни количества. Подобни дефекти не са основание за рекламация. По принцип при разкрояването следва да се внимава за недопускане на грешки.

След полагането на 10 ленти рекламации не се признават.

Десени, които съдържат повтарящи се структурни елементи имат обозначение в края на всеки елемент с хоризонтална лента в антрацитен цвят, която след нанасяне на финишното покритие вече не се вижда. В случай на евентуални рекламации етикетът на ролката тапет, както и челният етикет с контролния номер и номера на артикула трябва да бъдат представени.

Полезна информация

Резултати от изпитвания:

Сертификати и тестове

- **Общ Сертификат от изпитване №PBWU03-I-16.5.31** издаден от Институт за изпитване на строителни материали –Германия, на системи с Клас на огнеустойчивост B1, съответстващ на изискванията на стандарт DIN 4102 (табл. 1)
- **Общ Сертификат от изпитване №PBAY26-04659** издаден от Институт за изпитване на строителни материали –Германия, на система с Клас A2 негорими, съответстващ на изискванията на стандарт DIN 4102 (табл. 1)
- **Обеззаразяване – Сертификат №201-1**, издаден от Институт за изследване на ядрени отпадъци Карлсруе на система Capaver Glasgewebe с финално покритие Disbopox 447.

Финишно покритие/слой	Glas-gewebe K	Glas-gewebe VB	Glas-gewebe AA	Glas-gewebe JQ	Akkord-Vlies G	Akkord-Vlies Z
Sylitol Bio-Innenfarbe	A 2	X	X	A2	X	X
CapaTrend	A 2	X	X	A2	X	X
Malerit E.L.F	A2	X	X	A2	X	X
CapaMaXX	A2	X	X	A2	X	X
MattLatex	A2	X	X	A2	X	X
Indeko-plus	A2	A2	X	A2	A2	A2
CapaSilan	X	X	X	X	A2	A2
NespriSilan					X	X
Premium Clean	X			X	X	X
Latex Samt 10	X			X	X	X
SeidenLatex	B1			B1	X	X
Latex 201 SG	X	X	X	X	X	X
Latex Satin 20	X	X	X	X	X	X
Latex Gloss 60	B1			B1	X	X
Amphibolin E.L.F	B1			B1	X	X
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	X	X	X	X	X	X

X = тества се към момента. Актуални резултати ще бъдат включени в обновената техническа информация

Оползотворяване на отпадъците:

Стъклофибърните тапети от всички серии, да се третират като строителни отпадъци

Технически консултации:

Настоящата техническа информация обхваща най-често срещаните случаи. Информацията не може да се прилага в случаи извън описаните или за материали и системи на други производители. За решаване на конкретни казуси извън описаните, молим да се свържете със специалистите на Caparol или нашите представители на място, за професионален съвет.

Център за техническа помощ:

ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

тел.: 02 832 31 65; тел./факс: 02 832 11 82; e-mail:office.sofia@caparol.bg

Техническа Информация №855 – Ревизирана Ноември 2010

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от страна на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект.